

PLAATIMISSEGUD			VUUGISEGUD		
Tüüp	Sümbol	Klass	Tüüp	Sümbol	Klass
tsemendibaasil	C		tsemendibaasil	CG	
dispersioon	D			1	normaalsegu
epoksü	R			2	parandatud omadustega (kõrge kulumiskindlus ja vähene veeimavus)
	1	normaalsegu	epoksü	RG	kemikaalidekindel
	2	parandatud omadustega			
	F	kiirelt tarduv			
	T	paigaldamisel libisemiseta			
	E	pikendatud paigaldusajaga			
tsemendibaasil	S1	elastne			
	S2	väga elastne			

KERAFLEX on parandatud omadustega (2) plaatide paigaldamisel vertikaalse libisemiseta (T) tsemendibaasil (C) pikendatud paigaldamisajaga (E) st. tootetuvustuses märgitud paigaldusaja möödumisel toimub kiire tardumine, plaatimisegu C2TE



<u>KERABOND T</u>	(C1T) - plaatimisegu igat liiki keraamiliste plaatide ja mosaiigi kleepimiseks mahupüsivatele aluspindadele sees ja väljas. Vee- ja külmakindel. Probleemsetel pindadel lisada ISOLASTIC -ut. (Kipspinnad katta eelnevalt <u>PRIMER G</u> -ga). Kulu: 2-5 kg/m ² .
<u>KERAFLEX</u>	(C2TE) - püsielastne plaatimisegu kõikidele pindadele (v.a. puit ja metall) sees ja väljas. Keraamilistele plaatidele küttesüsteemide kohal. Hüdroisolatsiooniga Mapegum WPS ja Mapelastic kaetud pindade plaatimiseks. Sobib üleplaatimiseks. Veekindel. (Kipspinnad katta eelnevalt <u>PRIMER G</u> -ga). Võimaldab teha kiiresti parandustöid. Käidav 3-4 tunni pärast. Kulu: 2-5 kg/m ² .
<u>KERAFLEX MAXI S1</u>	(C2TE S1) - Kõrgendatud omadustega paigaldamisel vertikaalse libisemiseta ja pikendatud avatud ajaga elastne Dust Free (tolmuvaba) tehnoloogial tsementliim keraamilistele plaatidele ja looduskividele: eriti sobilik suuremõõtmeliste keraamiliste plaatide ja looduskivide paigaldamiseks (liimikihi paksus 3-15 mm). Sobib raskelt koormatud põrandatele. <u>(inglisekeelne)</u> Kulu: 1.2 kg/m ² paksusmillimeetri kohta.
<u>KERAQUICK</u>	(C2FT S1) - kiirkivinev, püsielastne plaatimisegu kõikidele pindadele (v.a. puit ja metall, sel juhul kasutada vee asemel Latex PLUS) sees ja väljas. Keraamilistele plaatidele põrandaaluste küttesüsteemide kohal. Veekindel. Käimiskuiiv, valmis vuukimiseks 2-3 tunni möödudes. (Kipspinnad katta eelnevalt <u>PRIMER G</u> -ga). Kulu: 2-5 kg/m ² .
<u>KERALASTIC</u>	(R2) - kahekomponentne polüuretaan- plaadiliim. (komponent A 9,4 kg+ komponent B 0,6 kg). Võimaldab samaaegselt aluspinna isoleerimist. Sobib kõikidele aluspindadele sees ja väljas, ka metallile. Ainus segu, mis võimaldab veetundlike kunst- ja naturaalmarmori liikide (roheline marmor jt.) kleepimiseks. Kulu: 2-3,5 kg/m ² .

<u>GRANIRAPID</u>	(C2F S1) - kiirkivinev, kahekomponentne, püsielastne kõikidele pindadele (v.a. puit ja metall) sees ja väljas. Veekindel. Käidav 3-4 tunni, valmis vuukimiseks 3 tunni möödudes. Survetugevus 31,5 N/mm ² . Eriti sobiv looduskivi, naturaal- ja kunstmarmori, suuremõõtmeliste plaatide jne. paigaldamiseks. HALL (komponent A 25 kg + komponent B 5,5 kg), VALGE (22,5kg + 5,5 kg) Kulu: 2-5 kg/m ² .
<u>ADESILEX P22</u>	(C2TE) - kasutusvalmis valge pasta plaatimiseks kuivades ruumides. Väga elastne, sobib ka vibreerivatele ja nõtkuvatele, ka puitkiud, vineer jt; vaid imavatele alustele. Vuukimiseks valmis 24 tunni pärast. Kulu: 1,5 – 3 kg/m ²
<u>KERACRETE</u>	(C2T) - A - komponent elastse, kahekomponentse kleepsegu kasutamiseks kõikidele pindadele sees ja väljas.Segada kas KERACRETE POWDER (C2T- valge, hall) või tsemendi ja liivaga (1: 3). Eriti sobilik klaasmosaiigi paigaldamiseks, valge samaaegselt ka vuugitäide.
<u>ADESILEX P4</u>	(C2F)- keskmise elastsusega põranda plaatimiseseu sees ja väljas. Võimaldab 3-20 mm paksuse kihina samaaegselt pinna tasandamist (isetasanduv) Tagab 100% nakke. Kulu: 1,6 kg/m ² paksusmillimeetri kohta e.(4 – 10 kg/m ² -le).
<u>ADESILEX P10</u>	(C2TE) - valge, tsemendipõhine peeneteraline erisegu klaas- ja keraamilise mosaiigiga plaatimiseks; niisketes ruumides ja basseinides kasutada vee asemel <u>ISOLASTIC</u> - u ja vee segu 1:1. Kulu: 2- 5 kg/m ² .
<u>ELASTORAPID</u>	(C2FTE; S2) - kahekomponentne, väga elastne, heade omadustega kiirelt kuivav ja tarduv plaatimiseseu keraamilistele plaatidele ja looduskividele (segu paksus paigaldamisel kuni 10 mm). Kulu 3-8 kg/m ² . Segukamm nr. 4, 5, 6 või 10. <u>(inglisekeelne)</u>
<u>ISOLASTIC</u>	plaatimiseseu (<u>KERABOND T</u> , KERAFLOOR -C1) püsielastseks muutev lisand, parandab nakkumist aluspinnaga, muudab kasutatava segu veekindlaks. Kasutatakse kõikidel pindadel (v.a. metall), eriti väljas vastutusrikaste fassaadide, basseinide, terrasside jne., ka suuremõõtmeliste plaatidega (üle 100 x 100 cm) katmisel. Segamisvahekord: 4 kg ISOLASTIC : 25 kg plaadisegu, s.o. (1:6,25), ülejäänud vett.Suuremõõtmeliste plaatide korral segada vaid ISOLASTIC-uga
<u>ULTRALITE S1</u>	Ühekomponentne, elastne (S1) kergestipaigaldatav, äärmiselt väikese kulunormiga (1,5-2,5 kg/m ²) plaadiliim keraamilistele plaatidele ja looduskividele. Sobib kasutamiseks laevadel, puit - ja puitlaastplaatidel, tsementplaatidel ning rõdudel, fassaadidel jt. välispindadel, mis on tundlikud temperatuurikõikumistele. 15 kg kott. <u>Inglisekeelne tooteleht</u>
<u>ULTRALITE S2</u>	C2E S2 - Ühekomponentne, ülielastne (S2) kergestipaigaldatav, äärmiselt väikese kulunormiga (1,5-2,5kg/m ²) plaadiliim keraamilistele plaatidele ja looduskividele. Sobib kasutamiseks laevadel, puit - ja puitlaastplaatidel, tsementplaatidel ning rõdudel, fassaadidel jt. välispindadel, suuremõõtmeliste õhukeste portselanplaatide liimimiseks küttega põrandale jne,pindadele, mis on tundlikud temperatuurikõikumistele. 15 kg kott = 25 kg kott tavasegu