

# SUURE KASUTUSEGA PÕRANDAPINDADE PUHASTUSJUHISED

## POLEERITUD JA VIIMISTLETUD MARMORPINNAD



PAIGALDAMINE > PAIGALDUS LÕPETATUD > SÜGAVPUHASTUS > ÜLEANDMINE > ÜLEANDMISE JÄRGNE HOOLDUS  
>IGAPÄEVASELT PUHAS

### PAIGALDAMISEL

- Paigaldamisetapis püüdke jätta põrand võimalikult puhtaks, et vältida abrasiivsete toodete või agressiivsete pesuvahendite kasutamist.
- Kaitske põrandat ja vältige nii palju kui võimalik abrasiivsete ja/või määrivate materjalide olemasolu (näiteks: tolm ja pärast paigaldamist tekkinud jäägid).
- Ärge kasutage abrasiivseid lappe, et vältida pinna materjali kahjustamist.
- Esteetilise efekti kontrollimiseks tehke alati mis tahes hooldustoote eelproov maketialal.

### PAIGALDAMISJÄRGNE SÜGAVPUHASTAMINE ENNE LÕPPTULEMUST

- Nõuetekohane pesemine pärast paigaldamist on kõigi hilisemate toimingute ja õige hoolduse tagamiseks ülioluline.
- Tuleb meeles pidada, et kitsastes nurkades, seinte ääres ja ruumides, kuhu harjamismasin ei pääse kergesti ligi, tuleb puhastada alati käsitsi.
- Marmoripõhiste toodete puhul ärge kunagi kasutage happelist pesuainet.
- Teatud juhtudel on leeliselise pesuvahendi kasutamine lubatud erandkorras (igapäevane kasutamine kahjustab aja jooksul põrandaplaati)

### IGAPÄEVANE PUHASTAMINE

- Kasutage alati neutraalset pesuvahendit;
- Ärge puhastage pindu abrasiivsete vahenditega, nagu metallkäsnaid või kõvad nailonharjad, mis võivad põrandat kriimustada või jätta püsivaid jälgi;
- Ärge kasutage vaha- või läikepreparaate;

### ERIHOOLDUS

Quarella pindadele saab kanda spetsiaalseid pinnakaitse- ja tihendusvahendeid.

Enne seda tüüpi toimingute alustamist on alati parem võtta ühendust tootjatega ja viia läbi proovid, et hinnata toote mõju.

## KRISTALLISEERUMINE

Protseduur puhastab ja värskendab tõhusalt pindu, kus on tekkinud kerge happeline söövitus. Protseduur näeb ette toote pealekandmist ja sellele järgnevat harjamist poleerimismasinaga.

## TAASLIHVIMINE

- Seda toimingut saab läbi viia, kui põrandapind on kahjustatud. Töötlemine hõlmab esmalt pinna ettevalmistamist, millele järgneb lihvimine ja poleerimine sobivate masinate, lihvimispatjade ja sobivate meetoditega.
- See toiming mõjutab toote paksust. Sel põhjusel on soovitatav lihvimispinna paksus  $\geq 20$  mm.
- Seda toimingut peab läbi viima kogunud spetsialist.

Q.R.B.G. s.r.l. ei vastuta kahjustuste või defektide eest, mis on tingitud valest paigaldamisest, puhastamisest ja halvast hooldusest või paigaldamiseks kasutatud seadmete ja liimide ebaõigest valikust. Kogu selles jaotises sisalduv teave on üksnes soovituslik. Täpsema teabe saamiseks vaadake dokumentatsiooni, mis on saadaval ettevõtete spetsialiseeritud kataloogides ja veebisaitidel.